

Gjøco Gulv 40 Oljebasert er en halvblank, slitesterk gulvmaling basert på uretanalkyd. Brukes innendørs på tre og på gamle betonggulv.

## FYSIKALSKE DATA

Type:	Uretanalkydming
Farge:	A, B og C base som brekkes over Gjøcomix.
Glans:	Halvblank
Flammepunkt °C:	Ca. 42
Egenvekt (kg/l):	Ca. 1,1
Tørrstoff (volum %):	Ca. 55

## BRUKSDATA

Påføringsmetode:	Pensel, rull/fordriver og høytrykksprøyte. Sprøyting anbefales kun for profesjonelle.
Tynner / rengjøringsmiddel:	White Spirit
Veil. data høytrykksprøyte:	
Dyse:	0.021", 0,53 mm
Viftevinkel:	65-80°
Malingstrykk:	150 kg/cm <sup>2</sup>
Anbefalt forbruk:	8-10 m <sup>2</sup> /liter
Tørketid (23 °C, 50% R.H.):	
Støvtørr:	4 timer
Overmalingsintervall, minimum:	12 timer. Full vedheft oppnås etter 4 ukers gjennomherding. Avviker ved endret temperatur, fuktighet, ventilasjon og filmtykkelse
Minimum påføringstemp. °C:	+ 10. Best resultat oppnås ved påføring i romtemperatur

## BRUKSANVISNING

### Forbehandling

Underlaget må være fritt for fett, olje og andre forurensninger. Tidligere malte gulv vaskes med Gjøco Husvask eller annet egnet rengjøringsmiddel. Blanke flater mattslipes. Støvsug og tørk over med lofri klut, gjerne mikrofiber. Det er viktig å få bort alt pussestøv o.l. for å få god vedheft. Gamle ubehandlet betonggulv må slipes og rengjøres før påføring. Sugende betonggulv kan mettes med fortynnet Gjøco Gulvolje.

### Bruksmåte

Malingen røres godt om før påføring. På ubehandlet gulv tynnes første strøket med inntil 20 % White spirit før påføring av 1-2 strøk ufortynnet Gjøco Gulv 40 Oljebasert. Påfør 2-3 strøk avhengig av underlaget, jevnt og fyldig.

## Lagring

Produktet må lagres i henhold til nasjonale bestemmelser. Tett lokket godt igjen ved oppbevaring av maling for å hindre søl og inntørking.

Malingen skal fraktes, lagres og oppbevares stående, tørt og frostfritt.

## Avfallshåndtering

Flytende maling skal ikke tømmes i kloakkavløp eller i naturen, men leveres til godkjent mottak for farlig avfall.



## ØVRIG INFORMASJON

Eventuelt oljeoppflyt røres godt inn før bruk. Emballasjen må holdes godt tillukket og lagres tørt ved jevn temperatur. Gjøco Gulv 40 Oljebasert er ikke alkaliefast og bør ikke brukes på ny betong. Vent minst 3-4 døgn med å plassere tunge møbler o.l. på den malte flaten, og 1 uke med å legge på gulvtepper. Natemasse (MS fug) i skipsgulv o.l. kan påvirke malingens tørketid. Ta prøveoppstrøk. Bør ikke brukes på linoleumsbelegg og gamle gulvbelegg. Ta eventuelt prøveoppstrøk for å sjekke at malingen tørker og resultatet blir som forventet. Innholdet i bokser med ulike prod.nr. blandes før bruk for å unngå glans- og fargeforskjell.

Emballasjestørrelse: 0,68, 2,7 og 9 liter

## SIKKERHET

Se eget sikkerhetsdatablad. Les informasjonen på emballasjen.

EU grenseverdi for dette produktet (kat. A/i): 500 g/l (2010). Dette produktet inneholder: <500 g/l VOC.

Opplysningene på dette databladet er basert på laboratorieprøver og praktisk erfaring.

Ettersom de forhold produktene benyttes under ofte ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke garantere annet enn produktets kvalitet. Produktene blir levert i henhold til våre generelle vilkår for salg, levering og service, dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi forbeholder oss retten til å endre de angitte data uten forutgående beskjed. Maling kan betraktes som halvfabrikata, og resultatet er avhengig av forbehandling, temperatur, påføring, type underlag osv. Dette datablad erstatter tidligere utgaver, og annulleres automatisk 5 år etter utgivelsesdato.

Utgitt av Gjøco AS